

## SCHEDA TECNICA

# QUARZO LISCIO

Rivestimento murale al quarzo per esterno



### Descrizione

Rivestimento murale vinil versatico a base di farine di quarzo fissime altamente selezionate che conferiscono al prodotto durezza e ottima resistenza agli alcali e alle piogge acide. Di aspetto liscio e opaco, è dotato di un buon potere riempitivo ed uniformante del supporto.

### Preparazione dei supporti







Riempire eventuali fori o capillarità della parete con AREASTUCCO riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua AREAFOND ACRILICO opportunamente diluito.

### Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di QUARZO LISCIO con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall'altra.

### Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

<b>Resa teorica per mano</b> 9 - 10 mq / l	<b>Secco al tatto</b> 40' - 1h 10'
<b>Aspetto e finitura</b> VELLUTATO / LISCIA	<b>Secco in profondità</b> 20 - 24 ore
<b>Colori</b> BIANCO - COLLEZIONE ARCHITEXT ESTERNO	<b>Sovraverniciabile</b> 6 - 8 ore
<b>Esterni / Interni</b> ESTERNI	<b>Peso specifico</b> 1,64 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Applicazione</b>   	<b>Viscosità</b> 18.000 - 22.000 cps
<b>Diluizione</b> CON ACQUA  30%  25%  40%	<b>Stoccaggio</b> 24 mesi
<b>Pulizia attrezzi</b> CON ACQUA POTABILE	<b>Confezioni</b> litri 4 - 14

### Notizie utili

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006  
pittura per pareti esterne di supporto minerale. Base ACQUA c / BA  
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 75 g/l  
dal 1/1/2010 40 g/l  
**QUARZO LISCIO** contiene COV g/l 8.5

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore



www.colorificioarea51.it

Zona industriale C/da Sant' Antuono 84035 Polla - SA - Italy Tel +39 0975 391005 Telefax +39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it